


٢٦١٤

مكتبة
الهيئة العامة

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا
الهيئة العامة لبحوث الإسكان والبناء والتخطيط العمراني
قسم بحوث مقاومة المواد واختبارها وضبط الجودة



مشروع

أثر تخزين الأسمنت المقاوم للكبريتات على خواصه
واستخداماته وأثر كمياته بالخلطة الخرسانية

المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
Housing & Building National Research Center

القاهرة ١٩٩١

Since 1954



D.
29 D 8

الباحث الرئيسي

أستاذ دكتور ماجدة على شاطر

٢٦١
٢٣٦١٤

المحتويات
١٩٩٢/٧/٤

٤

رقم الصفحة

١ ملخص الدراسة * ٠*
٤ شكر * ٠*
٥ الفريق البحثي * ٠*
٦ تقديم ٠١
٧ نبذة تاريخيه ٠٢
٩ صناعة الاسمنت ٠٣
١٢ الاسمنت المقاوم للكبريتات ٠٤
١٦ التركيب الكيميائي للأسمنت ٠٥
٢٢ تأدرت الاسمنت بالماء ٠٦
٢٥ العوامل التي تؤثر على تأدرت الاسمنت ٠٧
٢٦ الشك غير العادي ٠٨
٢٧ أ. الشك الوميضي ٠٨
٢٧ ب. الشك الزائف ٠٨
٢٩ تأثر مركبات الاسمنت بمحتويات الوسط المحيط ٠٩
٣٢ خواص المركبات المتأدرتة بالاسمنت ١٠
٣٢ أ. المركبات الرئيسية ١٠
٣٢ ب. المركبات الثانوية ١٠
٣٧ أثر اسلوب وفترة التخزين على الاسمنت المقاوم للكبريتات ٠١١
٤٩ الخلاصه ١٢
١٠٢ المراجع ٠١٣
 محضر ندوة مشروع الدراسه ٠١٤
 ملخص باللغه الانجليزيه ٠١٥

المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
Housing & Building National Research Center
Since 1954

عبدالمجيد

برزت في السنوات الاخيره اهمية استعمال الاسمنت المقاوم للكبريتات نظرا لارتفاع محتوى الاملاح بالتربه والمياه الجوفيه المصريه بصفه عامه وللامتداد العمراني في المناطق الساحليه حيث زادت الحاجه لاستعمال هذا النوع من الاسمنت بغرض منع اوتقليل الاضرار التي تهدد العناصر الخرسانيه للاساسات بسبب النشاط الكيميائي لتلك الاملاح التي تهاجم محاليلها اسمنت العنصر الخرساني وتتفاعل كيميائيا مع مركب الومينات ثلاثي الكالسيوم ومنتجه لمركب اكبر حجما من المركب الاصلى . ويحدثه لتشقات في العناصر الخرسانيه وتزيد هذه التشقات من معدل التفاعلات ويساعد على ذلك وجود الرطوبه وتوالي البلل والجفاف . ولما كانت نسبة الومينات ثلاثي الكالسيوم بالاسمنت المقاوم للكبريتات اقل منها لباقي انواع الاسمنت لذلك كانت التوصيات باستعماله خلال السنوات الاخيره .

بصفه عامه لايحوز اعتبار الاسمنت ماده تخزين حيث تؤثر العوامل الجويه مثل الحراره والرطوبه ووجود ثاني اكسيد الكربون على صلاحيته للاستعمال . وحيث ان الاسمنت المقاوم للكبريتات ذا نعومه عاليه فقابليته للتاثر بتلك العوامل الجويه تكون اشد وبالتالي تتاثر صلاحيته للاستعمال بصفه اسرع . ولما كانت الدراسات السابقه في مجال اثر تخزين الاسمنت المقاوم للكبريتات على خواصه واستعمالاته غير متوافره بالدرجه التي تسمح للبت في تحديد انسب الطرق لتخزينه فقد اجريت هذه الدراسه ؛ وشملت برنامجا تمهيدا يتضمن دراسه معملية على تخزين عينيتين من هذا النوع من الاسمنت من انتاج شركتين مختلفتين بست طرق تخزين مختلفه تغطي جميع الطرق التي يتعرض لها الاسمنت في تشوينه بمواقع التنفيذ كالآتي :

- ٠١ شيكاره الاسمنت داخل شيكاره بلاستيك
- ٠٢ شيكاره الاسمنت على قاعده خشبيه ومغطاه ببلاستيك
- ٠٣ شيكاره الاسمنت في محيط عادى رطوبته النسبيه من ٥٠ - ٦٠ /
- ٠٤ شيكاره الاسمنت في محيط رطوبته النسبيه ٩٠ / تقريبا
- ٠٥ الاسمنت في الظروف الجويه العاديه (صريج خرساني غير محكم)
- ٠٦ الاسمنت معبأ في شيكاره بلاستيك .

وأختبرت صلاحية الاسمنت لكلا العينيتين بعد فترات تتراوح بين شهر وحتى ستة

شهور وقد اعطت الدراسة المؤشرات التاليه :

- تأثرت الخواص الميكانيكيه لمونة الاسمنتات تأثرا كبيرا فى جميع الحالات

المختلفه لتخزين الاسمنت عند الاعمار ٣ ، ٧ أيام .

- نسبة الانخفاض فى مقاومة الضغط عند عمر ٢٨ يوم لجميع العينات اقل من نظيرتها

المحسوبه للاعمار ٣ ، ٧ أيام .

- وانسب طرق التخزين حفاظا على صلاحية الاسمنت هى الطرق ١ ، ٢ ، ٦ السابق

الاشارة اليها .

- يتزايد الفاقد فى الحريق كلما طالت مدة التخزين ، كما ينقص تباعا كل من نسب

المواد الغير قابله للذوبان وثالث اكسيد الكبريت للاسمنت المخزن بالطرق المختلفه

ولجميع الاعمار .

- حدثت بعض ظواهر الشك الزائف للاسمنت بعد اعمار تخزين متفاوتة تبدأ من شهر

الا أن الزيادة فى نسبة المياه القياسيه تخفى هذه الظاهره لبعض العينات بالرغم

من توقع تواجدها .

وقد اوضحت التحليلات ان المؤشرات الوارده عاليه مرجعها الى ان الاسمنت - فى

جميع طرق تخزينه - يتأثر بالرطوبه فيتحول جزء من سليكات ثلاثى الكالسيوم الى سيليكات

ثنائى الكالسيوم وهيدروكسيد الكالسيوم ويسبب هذا خمولا لجزء من الاسمنت فيفقد نسبه

من فاعليته وتنخفض مقاومة الضغط لجميع طرق التخزين المقترحه بدأ من الشهر الاول .

وحيث ان مقاومة الضغط تعتمد فى الاعمار الاولى على سيليكات ثلاثى الكالسيوم فان تأثر

هذا المركب بالرطوبه يفقد الاسمنت جزءا من مركبه الفعال ، ولما كانت نسبة سيليكات

ثلاثى الكالسيوم بالاسمنت تمثل حوالى نصف مركباته الفعاله او أكثر فان معدل الانخفاض

لمقاومة الضغط للمونه لجميع طرق التخزين عند عمر ٢٨ يوم أقل من مثيلتها عند الاعمار

المبكره لكلا العينيتين .

نظرا لان البرنامج المعملى فى الدراسه كان محدودا باعتبارها اساسا دراسية تجميعية فقط فانه لايمكن البت من خلال نتائجه بصفة قاطعه بالنسبة لجميع متغيرات خواص الاسمنت وتلزم الاستمراريه ببرنامج دراسه يشمل المتغيرات التاليه حتى يتسنى التعرف على مدى تاثر الاسمنت المخزن وحدود استخدامه بالخرسانه ويمكن ان تكون استمرارية الدراسه على النحو التالى :

١ - دراسة اسمنت من كلنكر مخزن للتعرف على تاثير تخزين الكلنكر .

٢ - دراسة اسمنت من كلنكر مبرد بأساليب مختلفه

٣ - دراسة اسمنت من تشوينات كلنكر منتجه على فترات متباعده

٤ - استعمال اسمنت مخزن فى عمل خلطات خرسانيه ذات محتوى اسمنتى مرتفع لمعالجة النقص فى كفاءة الاسمنت ، وتحديد جوانب استخدام اسمنتات مخزنة بعد انخفاض فعاليتها .

٥ - دراسة امكانات استخدام الاضافات الخرسانيه المناسبه مع الاسمنت قبل وبعد تخزينه .

٦ - عمل دراسة مقارنة مع اسمنت بورتلاندى عادى .

٧ - العمل على اجراء الاختبارات فى حجرات يمكن التحكم فى درجات حرارتها ونسبة الرطوبه .

HBRC

المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء
Housing & Building National Research Center

Since 1954

شكر

يتقدم رئيس الفريق البحثى واعضائه بعظيم شكرهم لمجلس بحوث التشييد والبناء وشعبة بحوث مواد البناء باكاديمية البحث العلمى - رئيسا و أعضاء ا - لشقتهم بأعمال الفريق البحثى .

كما يتقدم بجزيل الشكر لكل من السيد الاستاذ الدكتور رئيس ونائب رئيس الاكاديمية وايضا لمدير قلاع متابعة المشروعات ومن أناب عن سيادتهم بالاكاديمية لشقتهم وتعاونهم .

ويقدم الباحث الرئيسى تقديره وامتنانه للفريق البحثى على ما بذله من جهد واهتمام بالدراسة .

ويشكر قسم بحوث مقاومة المواد واختبارها بالهيئة العامة لبحوث الاسكان والبناء والتخطيط العمرانى والادارة العامة للمعامل ومراقبة الجودة لشركة الاسكندرية للاسمنت لتعاونهم الفعال خلال مراحل الدراسة .

ولا يفوته ان يشكر الاستاذ الدكتور رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لبحوث الاسكان والبناء والتخطيط العمرانى على ما قدمه من دعم وتشجيع .

Since 1954

وايضا يود ان يسجل جزيل شكره المساندين بشركتى الاسكندرية للاسمنت وما قدمته للاسمنت لعظيم تعاونهم المستمر والتسهيلات التى قدمت للحصول على المواد التى استخدمت بالدراسة .

الباحث الرئيسى

أ.د. ماجدة على شاطر

اعضاء الفريق البحثي

- ٠١ الاستاذ الدكتور / ماجده على شاطر - قسم بحوث مقاومة المواد واختبارها
بمركز بحوث الاسكان والبناء والتخطيط العمراني .
- ٠٢ الاستاذ الدكتور / عزت هاشم مرسى - رئيس قسم بحوث مقاومة المواد واختبارها
ومدير مركز بحوث الاسكان والبناء والتخطيط العمراني .
- ٠٣ المهندس كيميائي / احمد فخر الدين الدالى رئيس مجلس ادارته شركة السويس
للاسمنت ورئيس هيئة القطاع العام لمواد البناء سابقا .
- ٠٤ المهندس كيميائي / راجحه صلاح الدين درويش مدير عام الاداره العامه لمعامل
البحوث ومراقبة الجوده لشركة الاسكندريه للاسمنت البورتلاندى .
- ٠٥ الكيميائي / طارق امين عثمان - قسم بحوث مقاومة المواد واختبارها بمركز
بحوث الاسكان والبناء والتخطيط العمراني .



- تقديم :

كان من اثر التوسع العمرانى ان زاد الطلب على الانواع المختلفه من الاسمنت البورتلاندى . ونظرا لما طرأ على التربه المصريه فى السنوات الاخيره (بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفيه) من زياده فى نسب الاملاح ، ولوجود تلك التوسعات فى مناطق ساحليه تحتوى تربتها ومياهاها الجوفيه على نسب عاليه من الاملاح الضاره بالاساسات (كلوريدات وكبريتات) فقد زاد استعمال الاسمنت المقاوم للكبريتات فى اساسات المباني للتصدى للاضرار الناتجه عن تواجد النسب العاليه من الاملاح الضاره .

ونظرا لان الاسمنت المقاوم للكبريتات شديد التأثر بظروف ومدد التخزين ، لذا فإن هذه الدراسه تشتمل فى المقام الاول - الخلفيه العلميه لخواص وسلوك المركبات الكيمياءيه ، ومدى تأثرها بالتخزين لهذا النوع من الاسمنت طبقا لما ورد بالنشرات والمواصفات العالميه .

وكان من المقرر - تعاقديا - أن تكون الدراسه تجميعيه عن تأثير تخزين الاسمنت المقاوم للكبريتات على خواصه وحدود استخدامه ، إلا انه قد تبين بالبحث ان المتواجد من بحوث ونتائج وتوصيات فى هذا المجال على المستوى الدولى محدود للحد الذى لايكفى لاعطاء مؤشرات كافيه من الوجهه التطبيقيه . لذا رأى الفريق البحثى ضرورة تضمين الدراسه الحاليه دراسه معمليه تمهيديه محدوده للتعرف منها على بعض المؤشرات المبدئيه المنشوده عن تأثير خواص الاسمنت بآساليب ومدد التخزين ، وتأثير ذلك على أثر استعماله بالخلطات الخرسانيه .