

وزارة البحث والبناء

مركز أبحاث البناء

مركز أبحاث الإسكان  
الوطنية

١٠١٤١ ١٤ ديسمبر ١٩٦٢

تسليم أولية بحث ركام عتبات

وأبو صويح

١٠١٤١

المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء  
Housing & Building National Research Center

Since 1954

أ. الشاذلي

## أولاً - الخواص الطبيعية والكيميائية لزلط عتاقة وأبو صوير والرمل

أجريت التجارب التالية على عينات مختلفة من زلط أبو صوير السليسي وزلط عتاقة الحيري والرمل المرسل لمعرفة خواصها الطبيعية طبقاً للقواعد التطبيقية وهذه التجارب هي :

١- تجربة الوزن النوعي الظاهري

٢- تجربة الوزن الحجمي

٣- تجربة النسبة المئوية للفراغات

٤- تجربة امتصاص الماء

أجريت تجربة امتصاص الماء وذلك بعد غمر الزلط في الماء لمدة ٢٤ ساعة ثم تجفيف العينة وإعادة وزنها .

النسبة المئوية لامتصاص زلط أبو صوير للماء = ٠.٩ %

النسبة المئوية لامتصاص زلط عتاقة للماء = ١.٨ %

يتضح من التجربة أن النسبة المئوية لامتصاص زلط عتاقة للماء ضعف النسبة المئوية لامتصاص زلط أبو صوير للماء ولكن لا تزال هذه النسبة في حدود المسموح به في القواعد التطبيقية لاستعمال الركام في الخرسانة المسلحة .

المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء  
Housing & Building National Research Center  
Since 1954

٥- تجربة معامل التهشيم أجريت التجربة طبقاً للقواعد التطبيقية وقد وجد معامل التهشيم كما يلي :

معامل تهشيم زلط أبو صوير = ١٦.٢٥

معامل تهشيم زلط عتاقة = ١٩.٤٠

ويتضح من التجربة أن معامل تهشيم زلط عتاقة الحيري أكبر من معامل تهشيم زلط أبو صوير السليسي ولكن هذا المعامل في حدود القواعد التطبيقية التي تنص على أن الحد الأقصى لمعامل تهشيم الركام يساوي ٤٥ للأعمال الخرسانية ، ٣٠ لخرسانة الطرق .

ويمكن تلخيص نتائج هذه التجارب في الجدول التالي :

جدول ( ١ ) الخواص الطبيعية

الرمز	زلط عتاقسة	زلط أبو صوير	اسم التجربة	الرقم
٢٦٢	٢٦٦	٢٧٢	الوزن النوعى الظاهرى	١
١٧٢	١٥٢	١٦٢	الوزن الحجى غير المكبوس	٢
١٨٨	١٦٠	١٧٠	الوزن الحجى المكبوس	
%٣٥	%٤٤	%٤٠	النسبة المئوية للفراغات	٣
-	%١٨	%٠٩	امتصاص الماء	٤
-	١٩٤٠	١٦٢٥	معامل التهشيم	٥

٦- التحليل الكيمايى

أ- زلط أبو صوير

العينة من نوع الركام السليسى العادى وليست به أى مركبات كبريتية ويصلح للخرسانة بأنواعها .

المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء  
Housing & Building National Research Center

ب- زلط عتاقسة

العينة من نوع الركام الجبرى ومكوناتها كما يأتى :

مقدار الرطوبة = ١٣,٠ %

مقدار الفقد بالحرارة = ٤٢,٦٣ % ( ثانى أكسيد الكربون )

مقدار أكسيد الحديد والألومنيوم = ٨٦,٠ %

مقدار أكسيد الكالسيوم = ١٢٢,٥ %

مقدار أكسيد المغنسيوم = آثار طفيفة

المجموع = ٩٨,٩٥ %

وليست بالعينة أى آثار للكبريتات والعينة رغم صغر جباتها فهي صلبة ويمكن استخدامها  
فى الخرسانة .

### الرمل

مقدار الفقد بالحرارة	=	٠.٤٥ %
مقدار ثانى أكسيد السيليكون	=	٩٦.٢٢ %
مقدار أكسيدى الحديد والالومنيوم	=	٠.٧٣ %
مقدار أكسيد الكالسيوم	=	٠.٩١ %
مقدار أكسيد المغنسيوم	=	آثار طفيفة
مقدار كاووريد الصوديوم	=	٠.٣٥ %
مقدار ثالث أكسيد الكبريت	=	٠.٩٨ %
المجموع	=	٩٩.٦٤ %

### ٧- التدرج الحبيبي

أجريت تجربة التدرج الحبيبي لنوعى الزلط والرمل لثلاث عينات لكل وقورن متوسط النتائج  
لزلاً أبو صوير بحدود التدرج للركام ذو المقاس الاعتيارى الأكبر فى القواعد التطبيقية الـ سدى  
قيمه ٢٠ ملليمتر ، وقورن متوسط نتائج زلط عتاقه بالركام ذو المقاس الاعتيار الأكبر ٢٠ ملليمتر  
فى القواعد التطبيقية ، وقورن تدرج الرمل بتدرج الرمل فى المناطق المختلفه فى القواعد  
التطبيقية وقد وجدت النتائج كما يلى :

Housing & Building National Research Center

Since 1954